

**SPECIFICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Armatura / Weave                              | REPS ORDITO/WARP REPS |
| Spessore / Thickness                          | 0,85 mm               |
| Peso / Weight - UNI 9213/3                    | 485 gr/m <sup>2</sup> |
| Densità armatura / Weave density - UNI 1049/2 |                       |
| Ordito / Warp                                 | 18,2 fili-yarn /cm    |
| Trama / Weft                                  | 5,8 fili-yarn /cm     |

**PRESTAZIONI TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

|  |            |
|--|------------|
| Carico rottura / Breaking load - UNI EN ISO 1421               |            |
| Ordito / Warp  | 150 Kg/5cm |
| Trama / Weft   | 55 Kg/5cm  |
| Allungamento a rottura / Breaking elongation - UNI EN ISO 1421 |            |
| Ordito / Warp  | 20 %       |
| Trama / Weft   | 20 %       |

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**

|  |            |
|--|------------|
| Titolo filato Ordito / Warp yarn       | 2.000 dtex |
| Titolo filati Trama / Weft yarn        | 2.000 dtex |
| Componenti tessuto / Fabric components |            |
| COMPOUND PVC                           | 85 %       |
| PES                                    | 15 %       |

**FINITURA / FINISHING**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Termofinissaggio / Thermo-fixing          | SI / YES                |
| Altezza di produzione / Height production | Min 140 cm - Max 235 cm |

Tolleranza nei dati  $\pm 5\%$  / Tolerance range  $\pm 5\%$

RELEASE: 08/01/2018